



(19)

(11) Publication number: **01151150 A**

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 62309875

(51) Intl. Cl.: H01M 2/02

(22) Application date: 08.12.87

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: 13.06.89(84) Designated contracting
states:(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO
LTD(72) Inventor: TANIGAWA MITSUMASA
HAYAKAWA HAYASHI

(74) Representative:


(54) MANUFACTURE OF
POSITIVE ELECTRODE
CAN FOR CELL

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the occurrence of burrs after punching by putting R suitable for the thickness of a metal thin plate to the corner section of a die punching the metal thin plate for a positive electrode can.

CONSTITUTION: A steel plate or a stainless steel plate with the thickness of about 0.15~0.35mm is formed into a positive electrode can via the punching process by a mold punch P and a die D. The R of the punching corner section of the die D is made 3~2 times the thickness of the plate to be punched, thereby burrs rarely occur on the punch section. This fact is based on the experimentally verified results on Rs with several sizes against plates with several thicknesses.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

平1-151150

⑫ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成1年(1989)6月13日

H 01 M 2/02

H-6435-5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 電池用正極缶の製造法

⑮ 特 願 昭62-309875

⑯ 出 願 昭62(1987)12月8日

⑰ 発 明 者 谷 川 光 政 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
⑱ 発 明 者 早 川 林 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
⑲ 出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
⑳ 代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

2 ページ

明 細 書

1. 発明の名称

電池用正極缶の製造法

2. 特許請求の範囲

(1) 金属薄板を絞り加工後、トリミング加工する缶の製造法であって、前記のトリミング工程におけるグイスの打抜きコーナー部のみを、被切断薄板の板厚の3〜12倍にすることを特徴とした電池用正極缶の製造法。

(2) 金属薄板が、銅板またはステンレス銅板である特許請求の範囲第1項記載の電池用正極缶の製造法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ボタン形及びコイン形電池に用いる正極缶の製造法に関するものである。

従来の技術

近年、エレクトロニクスの発達と共に、特に電子時計用、カメラ用、電子卓上計算器用及び各種精密測定機器用の電源として、ボタン、コイン

形電池が使用されているが、電池も精密部品として高信頼、高精度のものが要求されてきている。この様な状況下で、必然的に電池正極缶にも精度が求められ、従来の正極缶は、トランスファー方式やブロッグレーション方式により、金型パンチPと金型ダイスDとによって第3図aのように成型加工されているのが通常で、トリミング工程中で第3図bの様に鋭利なバリが発生していた。

発明が解決しようとする問題点

このような従来の構成では、第3図b〜cのようにバリ要因の為、切断直後やその次工程での研磨、洗浄工程において、フランジ部に発生したバリを除去し、精度をあげようとしているのが一般的であった。同じく電池製造工程での封口状態においても発生する糸状バリ、粉は応用製品の内で外れ、回路のショートによるトラブルの要因となるので、あってはならないものでありながら、現行での加工法ではこれを防止することは難かしい。この様にエレクトロニクス時代に対応し、電池の信頼性を高めていくためには電池製造工程で完

生する上述の鍍金糸状バリや粉をなくすることが急務であるという問題があった。

本発明は上述の欠点を解消し、電池用正極缶のプレス・トリミング工程中で、電池用正極缶の切断面が極力滑らかな破断面となり、バリの発生をおさえ、鍍金工程での鍍金糸状バリや粉も発生しにくい精密な正極缶を作ることとするものである。

問題点を解決するための手段

この問題点を解決するために本発明は、電池用正極缶のフランジ部を切断する際に、金型のトリミング工程のダイス部を、被切断金属薄板の板厚の3〜12倍のRに加工し、バリの発生を極力おさえ、破断面を滑らかにしたものである。

作用

この構成により、本発明のコイン形、ボタン形電池用正極缶を第1図の如く、トリミング工程の金型ダイスの打抜きコーナー部のRを、被切断薄板の板厚の3〜12倍として打抜くことにより、フランジ部の破断面が滑らかとなり、従来のよう

に共ずりや石研磨等でバリを取り除く工程も必要とせず、精度の高いものとなる。上述の様に成すことによって、絶縁パッキングと金属正極缶を内方向に折曲する時に発生する鍍金粉、糸状バリ等がなくなり、より電池用正極缶としての精度が向上することとなる。

実施例

第2図は本発明の一実施例による電池用正極缶を用いた電池の部分断面図であり、ボタン形及びコイン形電池共通である。1は金属等の導電性材料の上に、ニッケル鍍金を施して成る正極缶で、その内部には陽極活性物質2を収納し、その上層には陽、陰両極間の内部短絡を防止する目的で用いる隔離膜3、及び電解液吸収材4が位置し、更にその上方には金属封口銀5に収納された陽極活性物質6が位置している。第1図の本発明の正極缶打抜き時の正極缶板厚を0.15〜0.35%として、トリミングダイスの打抜きコーナー部のRを0.5〜2.5%に変化させて打抜いた正極缶を使用して、上記構成の電池を作成した際の正極缶の鍍金粉や

糸状バリ発生状態の一覧表を表1に示す。なお電池はアルカリボタン形電池LR44で試作した。

ダイスR	単位%	板厚寸法 t					単位%
		0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	
0.6	上段	8.3	2.8	2.0	1.7	1.4	下段
		○20	△31	△35	△40	△48	
	1.0	6.7	5.0	4.0	3.3	2.9	
		○2	○12	○18	○21	△39	
	1.5	10.0	7.5	6.0	5.0	4.3	
		○11	○3	○15	○19	△35	
2.0	単位%	18.3	10.0	8.0	6.7	5.7	
		△21	○14	○2	○4	○17	
		16.7	12.8	10.0	8.3	7.1	
2.5	単位%	△28	△24	○16	○11	○2	

注) 上段: 数値 $\frac{n}{t}$ 値

(左) 出現数/100個
下段: LR44 正極缶バリの発生率
○: 発生率 0% 通過 △: 不通過
(右)

同じくアルカリ一次電池で従来方式による正極缶、各々100個構成して温度45℃及び湿度90%の雰囲気中に保存し、電解液の漏洩率を調査した。その結果を表2に示す。尚、表中Aは従来方式切断の正極缶を採用したもので、Bは本発

明の切断方式のものである。表1の最適条件であるダイスR2.0%板厚0.25%の正極缶糸状バリ、粉の出現率最小の構成した電池を使用したものである。保存の電池はアルカリボタン電池LR44でA、B共に実施した。従って表中の単位数字は漏洩率を示す。

表2

保存日数	3週	4週	5週	6週	7週	8週	10週	12週
A	0	2	5	10	15	22	33	55
B	0	0	0	0	1	1	2	3

発明の効果

以上のように本発明によれば、電池用正極缶の製造法によって得た金属正極缶を用いた電池は、鍍金粉及び糸状バリの発生が見られないものであり、その他の有機電解液質系、中性塩、酸性塩、アルカリ性塩系の電解液を用いたあらゆるボタン形やコイン形電池に至っても、極めて有効であるという効果が得られる。

7-1-3

7-1-3


7-1-3

7-1-3




- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正 | 極 | 活 | 物 |
| 2 | 陽 | 極 | 活 | 物 |
| 3 | 陽 | 離 | 液 | 収 |
| 4 | 電 | 解 | 液 | 収 |
| 5 | 陰 | 極 | 活 | 物 |
| 6 | 封 | 口 | 灰 | ン |
| 7 | 絶 | 縁 | パ | ン |
| 8 | 封 | 口 | 板 | 面 |
| 9 | 封 | 口 | 板 | 内 |

第 2 図



第 3 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)